Datenblatt – EN AC-AlSi8Cu3



Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften nach DIN EN 1706:1998

Legierungsbezeichnung

nummerisch: EN AC-46200 (226)

chemisch: AlSi8Cu3

Chemische Zusammensetzung (in Massenanteilen in Prozent)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti		
7,50 – 9,50 %	0,80 %	2,00 – 3,50 %	0,15 – 0,65 %	0,05 – 0,55 %	1,20 %	0,25 %		

Mechanische Eigenschaften Sandguß										
Werkstoff-	Zugfestigkeit	Dehngrenze	Bruchdehnung	Brinellhärte						
zustand	Rm	Rp0,2	A50mm	HBS						
	Mpa min.	•	% min.	min.						
F	150	90	1	60						

^{* 1} N/mm² = 1MPa

Anwendungsgebiet:

Einsatz bei Maschinen-und Motorenteilen, Elektrotechnik, Bergbau, etc.

Vielfach verwendbar bei Motorenteilen und Zylinderköpfe da warmfest.

Eigenschaften:

Universallegierung, geeignet für Teile mit etwas höherer Beanspruchung. Gute Festigkeitseigenschaften.

Hohe Warmfestigkeit.

Bei den obigen Angaben handelt es sich um einen Auszug , für detaillierte Angaben verweisen wir auf die Norm DIN EN 1706:1998.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Roth.

Alle Angaben ohne Gewähr

^{*} Werkstoffzustand: F = Gußzustand

^{*} Mindestwerte der mechanischen Eigenschaften von getrennt gegossen Probestäben für Sandguß